

QuantumPure™ UWA-80

Resina de Intercambio Iónico de tipo uniforme Anionica de base débil

La línea Quantumpure ofrece una amplia gama de resinas de intercambio iónico (IX) de alto rendimiento, diseñadas para cubrir una gran variedad de necesidades en el tratamiento de agua, desde la desionización y el ablandamiento hasta la eliminación selectiva de iones. Fabricadas con los procesos más avanzados las resinas de intercambio iónico Quantumpure ofrecen una calidad constante, excelente tolerancia a químicos y una vida útil extendida, reduciendo la frecuencia de reemplazo y de mantenimiento.



Características clave

- Tamaño de partícula uniforme (Coeficiente de uniformidad is below 1.2)
- Alta Capacidad de Intercambio
- Excelentes propiedades físicas
- Buena durabilidad química



Beneficios clave

- Alta eficiencia de capacidad de intercambio
- Ciclos de servicio más largos
- Alta eficiencia de regeneración
- Menor consumo de reactivo de regeneración



Aplicaciones clave

- Eliminación de ácidos minerales (p. ej., HCl, H₂SO₄, HNO₃)
- Cama de lecho Mixto Aniónica de base fuerte

Propiedades físicas y químicas

Especificaciones del material

Nombre del producto	QuantumPure™ UWA-80
Matriz	Estireno-divinilbenceno, poroso
Grupo funcional	Amina terciaria
Forma iónica	Base libre
Peso de envío (g/ℓ)*	615
Gravedad específica*	1.04
Diámetro promedio (µm)	500±100
Capacidad total de Intercambio, mín. (eq/ℓ)	1.6
Retención de humedad (%)	55-60
Coeficiente de uniformidad	≤1.2
Tasa de Hinchamiento (Cl ⁻ → OH ⁻ , %)*	23

Especificaciones de regeneración

Regenerante	NaOH
Concentración (%)	2-8
Nivel (g/ℓ)	110-120 % de la carga estequiométrica
Caudal (m/h)	2-8
Requisito de enjuague (BV)	2-8

Condiciones de operación recomendadas

Temperatura máx. de operación (°C) [°F]	60 [140]
Profundidad mínima del lecho (mm)	700
Rango de pH	0-9
Caudal de servicio (m/h)	5-60

Límites del Agua de Alimentación

Cloro libre	No detectable
Turbidez	Menor de 2 NTU
Hierro y metales pesados	Menor de 0.1 ppm

* Los valores especificados son solo de referencia y no garantizan el rendimiento.

El rendimiento del producto está expresamente condicionado a que el Comprador almacene, instale, opere y mantenga el Producto de conformidad con las buenas prácticas aceptadas por la industria y con las instrucciones escritas del Vendedor, proporcionadas en el Manual Técnico del Vendedor, el cual puede consultarse y descargarse en www.nanoh2owater.com. La información y los datos aquí contenidos se consideran precisos y confiables y se proporcionan de buena fe, pero sin garantía de rendimiento. NanoH2O no asume ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos ni por los daños derivados de la aplicación de

la información aquí contenida. El Cliente es responsable de determinar si los productos y la información aquí presentados son adecuados para su uso, así como de garantizar que las prácticas en su lugar de trabajo y la eliminación de residuos cumplan con las leyes aplicables y demás disposiciones gubernamentales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. QuantumPure es una marca comercial de NanoH2O. Todos los derechos reservados. © NanoH2O Co., Ltd.